

# DATENBLÄTTER Aluminium



Spezieller Werkstoff:

## FORMODAL® 023

Roh gesägte Gussplatten auf Basis EN-AW-5083

Einsatzbereiche:

- Werkzeug-, Formen- und Modellbau



ALUMINIUM

**KUPFER** 

MESSING


BRONZE



+49 2751 9551 111 info@bikar.com www.bikar.com







#### **Aluminium und Aluminiumlegierungen**

Speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau Gussplatten



#### Legierungsbezeichnung:

EN AW	5083
EN AW	Al Mg4,5 Mn0,7
Alte Bezeichnung	Al Mg4,5 Mn
Werkstoff-Nr. nach DIN	3.3547
Großbritannien BS	N8
Italien UNI	7790
Spanien	L-3321
Schweden	144140
Norwegen	17215
Frankreich AFNOR	A-G4,5MC
Farbcode	RAL 8002 Signalbraun

#### Typische physikalische Eigenschaften:

D: 1: 5 / 63		0.00
Dichte [g/cm³]		2,66
Elastizitätsmodul [GPa	]	70
Wärmeleitfähigkeit [W/	m*K]	110 – 140
Wärmeausdehnungs- koeffizient [K <sup>-1</sup> *10 <sup>-6</sup> ]	-50°C – 20°C	
	20°C – 100°C	23,5
	20°C – 200°C	
	20°C – 300°C	
Spezifische Wärme J/(kg * K)		900
elektrische Leitfähigkeit [m/Ω*mm²]		16 – 18

#### Chemische Zusammensetzung<sup>x</sup> (EN 573-3):

Angaben in % Rest: Aluminium						Andere		
Si	Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga V Bemerkung						Einzeln	Gesamt <sup>2</sup>
0,40	0,40 0,40 0,10 0,40 - 1,0 4,0 - 4,9 0,05 - 0,25 - 0,25 - 0,15						0,05	0,15
X	X Chemische Angaben in %. Wenn keine Bereiche angegeben sind, stellt der Legierungsanteil den Maximalwert dar.							
2	Schließt alle aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind.							

#### **Besonderheiten dieses Werkstoffes:**

- Gussplatten
- Sehr gute Bearbeitbarkeit
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Gut schweißbar
- Spannungsarm und formstabil

#### Einsatzbereiche:

- Werkzeug-, Formen- und Modellbau
- Blas- und Spritzformen
- Kaschierwerkzeuge
- Formen für Elastomerkunststoffe
- Formen und wärmebeanspruchte Teile
- Formen mit geschweißter Konstruktion
- Kältetechnik

#### **Lieferbare Formen:**

 $\textbf{Bleche} \cdot \textbf{Platten} \cdot \textbf{Zuschnitte} \cdot \textbf{Ronden} \cdot \textbf{Ringe} \cdot \textbf{Zeichnungsteile}$ 



#### Wärmebehandlung:

Weichglühen / Rekristallisationsglühen		
Glühtemperatur 380°C – 420°C		
Aufheizzeit 0,5 – 3 Std.		
Abkühlbedingungen 30°C/h – 50°C/h		

Aushärten	
Lösungsglühen	-
Abschrecken	-
Kaltauslagern	-
Warmauslagern	-

#### **Sonstige Daten:**

#### Bearbeitung / Spanbarkeit

homogenisiert und entspannt	1 – 2
Formstabilität	1
Erodieren	1

#### Oberflächenbehandlung

Schweißen	Schweißzusatz
Polieren	2-3
Anstreichen / Beschichten	4
Eloxieren – dekorativ	5
spezielle Eloxalqualität (EQ) <sup>EQ</sup>	-
Eloxieren – (Schutzanodisieren)	2

Schweißen		Schweißzusatz
Gas	4	
WIG	2	S-Al 5183 S-Al 5356
MIG	2	S-Al 5087
Widerstandsschweißen	2	

#### Löten

Hartlöten mit Flussmittel	-
Hartlöten ohne Flussmittel	-
Reiblöten	-
Weichlöten mit Flussmittel	-

#### Korrosionsbeständigkeit

_	
in normaler Atmosphäre/ Witterung	1
Meerwasseratmosphäre	1

#### Umformen

Kaltumformen		Lieferzustand
Biegen	5	
Drücken	5	
Tiefziehen (Zustandsbedingt)	5	
Stauchen (Zustandsbedingt)	5	
Fließpressen	5	
Warmumformen		
Gesenkschmieden	-	
Strangpressen	-	
Freiformschmieden	-	

Lebensmittelindustrie	io	
geeignet nach DIN EN 602	ja 	

#### Zum Shop

#### Legende:

- 1 sehr gut
- 2 gut 3 mäßig
- 4 schlecht
- 5 ungeeignet
- EQ Eloxalqualität muss gesondert bestellt und bestätigt werden

Die Angaben in unseren Datenblättern sind ohne Gewähr und gelten nur als Hinweis. Eine Haftung diesbezüglich wird ausgeschlossen. Änderungen in den Normen sowie den informativen Werten sind vorbehalten. Maßgebend sind grundsätzlich die Vereinbarungen unserer Auftragsbestätigung. In Bezug auf Anodisierbarkeit weisen wir darauf hin, dass keine Haftung für das Anodisierergebnis und die Farbausbildung im dekorativen Bereich übernommen wird. Gleiches gilt für die Korrosionsbeständigkeit. Sondervereinbarungen müssen schriftlich erfolgen.



### FORMODAL® 023



#### Aluminium und Aluminiumlegierungen

Speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau Gussplatten



#### Typische mechanische Eigenschaften:

Lieferzustand	Nenndicke mm		Zugfestigkeit $R_{_m}$ MPa		Dehngrenze R <sub>p0.2</sub> MPa		Bruchdehnung % min.		Biegeradius <sup>9</sup>		Härte <sup>9</sup> HBW
О3	über	bis	min.	max.	min.	max.	A10 mm	А	180°	90°	
	6	1000	230	290	110	130	15	-			70 – 80
9	Nur zur II	nformation									

#### Aluminium - Bleche und Platten der Legierung FORMODAL® 023 liefern wir in folgenden Abmessungsbereichen:

Dicken mm	Länge x Breite mm	
5 - 570	3.020 x 1.520	
5 - 1.070	3.200 x 1.730	
5 - 570	3.670 x 1.570	
5 - 800	4.000 x 1.570	
10 - 570	4.000 x 2.160	
10 - 570	6.000 x 2.160	
10 - 470	6.100 x 1.520	

#### Sägetoleranzen bei Zuschnitten:

#### Toleranzen bei ganzen Platten:

Stärke: -0/+3 mm	Länge x Breite: -0/+3 mm	Länge x Breite: ± 20 mm	
------------------	--------------------------	-------------------------	--

Zum Shop

Lieferbare Formen:

 $\textbf{Bleche} \cdot \textbf{Platten} \cdot \textbf{Zuschnitte} \cdot \textbf{Ronden} \cdot \textbf{Ringe} \cdot \textbf{Zeichnungsteile}$ 

BIKAR METALS GmbH Industriestraße 3-17 D-57319 Bad Berleburg E-Mail: info@bikar.com Internet: www.bikar.com Tel.: + 49(0)2751 / 9551 111

