

DATENBLÄTTER Aluminium



Neuer Werkstoff:

FORMODAL® 036

Hochfeste Gussplatten

Einsatzbereiche:

- Werkzeug-, Formen- und Modellbau
- Spritzgusswerkzeuge
- Maschinen- und Vorrichtungsbau
- Grund-, Tisch- und Montageplatten



ALUMINIUM

KUPFER

MESSING

BRONZE



+49 2751 9551 111 info@bikar.com www.bikar.com



Hochfeste Aluminium-Gussplatten • Plan gefräst oder roh gesägt **CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG**

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Hochfeste Aluminium-Gussplatten plan gefräst oder roh gesägt

Legierungsbezeichnung:

Wärmebehandelt und spannungsarm geglüht



Typische physikalische Eigenschaften:

Dichte [g/cm³]	2,78
Elastizitätsmodul [GPa]	72
Wärmeleitfähigkeit [W/m*K]	150
Wärmeausdehnungskoeffizient bei +20°C [K-1*10-6]	23,7
Spezifische Wärme J/(kg * K)	-
elektrische Leitfähigkeit [m/Ω*mm²]	19 - 23

Besonderheiten dieses Werkstoffes:

- Hochfeste Aluminiumgussplatten
- Plan gefräst und foliert oder roh gesägt
- Sehr gute Formstabilität
- Niedrige Eigenspannungen
- Gut schweißbar
- Gute Korrosionsbeständigkeit

Einsatzbereiche:

- Formen-, Werkzeug- und Modellbau
- Spritzgusswerkzeuge ¹
- Maschinen- und Vorrichtungsbau
- Grund-, Tisch- und Montageplatten

Zum Shop

Lieferbare Formen:

Bleche · Platten · Zuschnitte · Ronden · Ringe · Zeichnungsteile



Wärmebehandlung:

Weichglühen / Rekristallisationsglühen			
Glühtemperatur	-		
Aufheizzeit	-		
Abkühlbedingungen	-		

Aushärten	
Lösungsglühen	-
Abschrecken	-
Kaltauslagern	-
Warmauslagern	-

Sonstige Daten:

Bearbeitung / Spanbarkeit

im Zustand: weichgeglüht	-
im Zustand: kaltverfestigt	-
im Zustand: ausgehärtet	1
Formstabilität	1
Erodieren	1

Oberflächenbehandlung

Eloxieren – (Schutzanodisieren)	2
spezielle Eloxalqualität (EQ) ^{EQ}	-
Eloxieren – dekorativ	5
Anstreichen / Beschichten	-
Polieren	-

Schweißen	Schweißzusatz

Gas	5	
WIG	2	AA-5183
MIG	5	AA-0100
Widerstandsschweißen	1	

Loten	
Hartlöten mit Flussmittel	-
Hartlöten ohne Flussmittel	-
Reiblöten	-
Weichlöten mit Flussmittel	-

Korrosionsbeständigkeit

in normaler Atmosphäre/ Witterung	2
Meerwasseratmosphäre	4 – 5

Umformen

Kaltumformen		Lieferzustand
Biegen	-	
Drücken	-	
Tiefziehen (Zustandsbedingt)	-	
Stauchen (Zustandsbedingt)	-	
Fließpressen	-	
Warmumformen		
Gesenkschmieden	-	
Strangpressen	-	
Freiformschmieden	-	

Lebensmittelindustrie geeignet nach DIN EN 602	nein

Bei Erhitzung des Werkstoffes kann seine Festigkeit und / oder Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigt werden. Wann immer ein neuer Einsatz dieser Legierung beabsichtigt wird und falls dabei bestimmte Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Zähigkeit oder Ermüdungsfestigkeit gefordert werden, wird dem Anwender nachdrücklich empfohlen, mit dem Hersteller zwecks sorgfältiger Auswahl des Werkstoffes Rücksprache zu nehmen.

- 1 sehr gut 2 gut
- 3 mäßig

Legende:


- 4 schlecht
- 5 ungeeignet
- EQ Eloxalqualität muss gesondert bestellt und bestätigt werden

Die Angaben in unseren Datenblättern sind ohne Gewähr und gelten nur als Hinweis. Eine Haftung diesbezüglich wird ausgeschlossen. Änderungen in den Normen sowie den informativen Werten sind vorbehalten. Maßgebend sind grundsätzlich die Vereinbarungen unserer Auftragsbestätigung. In Bezug auf Anodisierbarkeit weisen wir darauf hin, dass keine Haftung für das Anodisierergebnis und die Farbausbildung im dekorativen Bereich übernommen wird. Gleiches gilt für die Korrosionsbeständigkeit. Sondervereinbarungen müssen schriftlich erfolgen.



¹ Bei Spritzgussformen muss beachtet werden, dass die Geometrie nicht "komplex" (z.B. Spitzwinkeln, Kerne mit hohem Schlankheitsgrad) sein darf. Zudem sollten bewegliche Elemente vermieden werden.

FORMODAL® 036 hochfest • ausgehärtet



Aluminium und Aluminiumlegierungen

Hochfeste Aluminium-Gussplatten plan gefräst oder roh gesägt



Typische mechanische Eigenschaften:

Lieferzustand	Nenndicke mm		Zugfestigkeit R _m MPa	Dehngrenze R _{p0.2} MPa	Bruchdehnung % min.	Härte ⁹ HBW
	über	bis			A50	
T6	10	600	Oberfläche: 335 - 355 1/4 Stärke: 345 - 360 1/2 Stärke: 325 - 335	Oberfläche: 290 - 315 1/4 Stärke: 305 - 330 1/2 Stärke: 300 - 310	Oberfläche: 6 - 8 1/4 Stärke: 3,5 - 4,5 1/2 Stärke: 1,5 - 3	149 - < 400: 135 > 400: 130
9	Nur zur Information					

Toleranzen:

Verfügbar ab 10 mm Dicke Roh gesägt: -0 +3 mm

Auch plan gefräste Platten lieferbar.

Für plan gefräste Platten gilt:

Dicke mm	Ebenheit ¹ mm	Dickentoleranz mm
> 15	< 0,25	± 0,1

Sondermaße und andere Abmessungen auf Anfrage.

¹ Diese Angabe bezieht sich auf die Gesamtfläche; nicht nur auf Teilbereiche einer Platte oder eines Zuschnittes.

Oberflächen-Rautiefe: R_a 0,4 µm

Aluminium – Bleche und Platten der Legierung FORMODAL® 036 liefern wir in folgenden Abmessungsbereichen:

■ 2.520 x 1.450 x 600 mm ■ 3.020 x 2.020 x 500 mm ■ 3.520 x 1.450 x 600 mm

Daraus fertigen wir Ihnen jeden möglichen Zuschnitt.

Lieferbare Formen:

 $\textbf{Bleche} \cdot \textbf{Platten} \cdot \textbf{Zuschnitte} \cdot \textbf{Ronden} \cdot \textbf{Ringe} \cdot \textbf{Zeichnungsteile}$

BIKAR METALS GmbH Industriestraße 3-17 D-57319 Bad Berleburg E-Mail: info@bikar.com Internet: www.bikar.com Tel.: + 49(0)2751 / 9551 111

